



上海索是化工有限公司 东莞索是新材料有限公司

工厂地址: 东莞市东城区莞龙路柏洲边涌尾路 66 号
电 话: 0769-22653892 传 真: 0769-22653316

版本: 2015 年 10 月 15 日

固化促进剂 T-61 (TDS)

一、概述: T-61 是一种以树脂为载体的固化促进剂, 在配方中适量加入能降低固化温度或缩短固化时间, 且有极好的耐黄性、分散性及对漆膜流平和光泽影响小的特点。

二、技术指标:

外观: 白色粉末

熔程: 100~120°C

含固量: > 99%

酸值: 30~35mgKOH/g

三、用法及用量: 按配方总量的 0.3~0.8% 内挤。

四、包装与贮存: 聚乙烯衬里的牛皮纸袋, 每袋净重 25KG; 存放于阴凉及干燥的地方避免吸潮, 在 <30°C 的室温下有效期为两年。