



上海索是化工有限公司  
东莞索是新材料有限公司

工厂地址: 东莞市东城区莞龙路柏洲边涌尾路 66 号

电 话: 0769-22653892

传 真: 0769-22653316

版本: 2015 年 6 月 25 日

## 抗黄变剂 T-900 (TDS)

### 一、概述:

T-900 是亚磷酸酯与受阻酚复配型抗黄变剂, 适量加入配方中能改善粉末高温固化及漆膜长期使用过程中的氧化泛黄。

### 二、技术指标:

外 观: 白色结晶粉末

熔 点: 50-180 °C

含固量:  $\geq 99.5\%$

### 三、用法及用量: 按配方总量 0.3~0.6%内挤

### 四、包装与贮存: 聚乙烯衬里的牛皮纸袋, 每袋净重 25KG; 存放于阴凉及干燥的地方避免吸潮, 在 $< 30^{\circ}\text{C}$ 的室温下有效期为两年。